

Le Tonkinois BioImpression, Le Tonkinois Vernis och Le Tonkinois BioVernis avec Dammar

Ytbehandling och underhåll på trä utomhus

Träets fuktkvot bör inte överstiga 14 %. Ytorna ska vara fettfria.

2-4 lager BioImpression, därefter 5-6 lager Le Tonkinois Vernis och som avslut 2 lager Le Tonkinois BioVernis avec Dammar (Special Fenêtre).

Lacken eller oljan behöver inte spädas.

Mellanslipning bör ske efter 2-4 lager eller om mycket damm fastnat på ytan.

BioImpression läggs med 8 eller fler timmars mellanrum.

Le Tonkinois läggs med 16-30 timmars mellanrum. Om oxideringen går fort eller timantalet överskrids: slipa eller tvätta ytan noggrant med T-Röd för bästa vidhäftning.

Verktyg: Alla i branschen förekommande verktyg kan användas.

Rengöring efter slipning sker bäst med dammsugare och avtorkning med klibbduk (tac-rag).

Matt yta erhålls genom iblandning av GELOMAT matteringsmedel i sista strykningen.

Underhåll:

Mattas ytan: rengör och slipa den lätt, därefter lägger man på BioImpression 1-2 lager, sedan läggs 2 lager Le Tonkinois BioVernis avec Dammar (Special Fenêtre) som avslutning. Underhåll bör ske med 1-5 års mellanrum beroende på skikttjockleken samt vilket väderstreck ytan riktar sig mot.

Har träet blivit svart eller all lack försvunnit är underhållsbehandlingen detsamma som för nytt trä.

Observera att angivna antal skikt är netto!

Vid fler eller hårda slipningar blir antalet lagda skikt fler än ovan angivna för att erhålla rätt skikttjocklek.

Fler skikt skjuter fram underhållsperioden!

LYCKA TILL